

Qualität Quality Qualité:	MALIA
Konstruktion Construction Description:	1/12" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert 1/12" Tufted loop pile, yarn dyed, solution dyed, tuft patterned 1/12" Bouclé tufté, fil teint, en écheveaux, fil préteint, tufté à dessin
Zusatzeignungen Additional properties Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre: Grundmaterial Carrier material Composition du support: Beschichtung Backing Dossier:	100 % PA 6 100 % PES [M]BACK Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei [M]BACK heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante [M]BACK, sans bitume ni PVC
Maße measure mesurer:	25 cm x 100 cm
Gesamtgewicht Total weight Poids total: Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours: Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile: Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours : Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale: Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 3600 g/m ² ca. 600 g/m ² ca. 410 g/m ² ca. 4,5 mm ca. 6,5 mm ca. 2200/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique Brandverhalten Fire rating Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu	DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = 22$ dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α_w : 0,20 α_s : 0,02 0,06 0,15 0,18 0,28 0,34 DIN ISO 8302:1991 $1/\lambda = \leq 0,17$ m ² K/W DIN EN 13501-1 B _n -s1 unverklebt oder verklebt, unglued or glued, non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN 1815 Bl.2 $\leq 2,0$ KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} $\leq 10^9 \Omega$ DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} $\leq 10^9 \Omega$ DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 6 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 5
<div data-bbox="231 1456 319 1534" data-label="Image"></div> <div data-bbox="199 1541 351 1668" data-label="Text"> <p>21 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln MOOREA FLIESEN EN 1307 DOP: 1062#Zk1</p> </div> <div data-bbox="167 1680 383 1724" data-label="Image"></div> <div data-bbox="199 1736 351 1780" data-label="Text"> <p>EN 14041:2004/AC:2006 1658</p> </div> <div data-bbox="199 1780 351 1814" data-label="Text"> <p>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div data-bbox="438 1444 606 1635" data-label="Image"></div> <div data-bbox="638 1444 805 1635" data-label="Image"></div> <div data-bbox="829 1444 989 1601" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1021 1444 1189 1635" data-label="Image"></div> <div data-bbox="430 1668 734 1825" data-label="Text"> <p>Alle NORDPFEIL-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council. Each NORDPFEIL product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council. Tous les produits dalles de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div> <div data-bbox="750 1713 1013 1825" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1021 1713 1220 1825" data-label="Image"></div>	
Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.nordpfeil.de Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.nordpfeil.de Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.nordpfeil.de	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 31.08.2021 | Änderungsdatum: 11.04.2022